



Доска калиброванная профилированная

Произведено согласно: ТУ 16.10.21-142-74182181-2024

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА:

Профилированное изделие толщиной до 100 мм и шириной более двойной толщины. Калиброванная доска имеет размер в заданных пределах.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:

Предназначена для применения в качестве элементов, деталей или самостоятельных несущих и ограждающих конструкций зданий и сооружений, как внутри них, так и снаружи.



ОСОБЕННОСТИ И ПРЕИМУЩЕСТВА:

- стабильные геометрические параметры сечения;
- влажность древесины камерной сушки 14 ± 2 %;
- применяется как внутри, так и снаружи помещений;
- природный экологичный материал.

ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРОДУКЦИИ:

Наименование показателя	Ед. изм.	Критерий	Значение	Метод испытания
Влажность по массе	%	± 2	14	ГОСТ 16588-91 (ИСО 4470-81)
Порода древесины	-	-	Хвоя	-

ГЕОМЕТРИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ:

Наименование показателя	Ед. изм.	Критерий	Значение	Метод испытаний
Длина	мм	-5/+30	6000	ТУ 16.10.21-142-74182181-2024
Ширина	мм	± 1	95, 145, 195	ТУ 16.10.21-142-74182181-2024
Толщина	мм	± 1	25, 45	ТУ 16.10.21-142-74182181-2024
Форма кромки	-	-	Скругленная, плоская	-

УСЛОВИЯ ТРАНСПОРТИРОВАНИЯ ТОВАРА (МАТЕРИАЛА):

Готовые изделия транспортируют всеми видами транспорта в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на данном виде транспорта.

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ ТОВАРА (МАТЕРИАЛА):

Готовые изделия должны храниться рассортированными по маркам, сечениям, длинам и породам. При хранении должна быть обеспечена сохранность готовых изделий из древесины (защита от механических повреждений, увлажнения, загрязнения). Условия хранения должны обеспечивать нормированную влажность готовых изделий из древесины. Хранение готовых изделий должно производиться в хорошо проветриваемом, крытом помещении, защищенном от попадания ультрафиолетовых лучей. Пакеты должны быть оторваны от пола на высоту не менее 100 мм.

ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ:

Изготовитель гарантирует соответствие готовых изделий требованиям настоящего стандарта при соблюдении потребителем условий транспортирования, хранения, монтажа и эксплуатации.

ГАРАНТИЙНЫЙ СРОК ХРАНЕНИЯ ТОВАРА (МАТЕРИАЛА):

Гарантийный срок хранения – 12 месяцев со дня отгрузки.

СВЕДЕНИЯ ОБ УТИЛИЗАЦИИ И ПЕРЕРАБОТКЕ ПРОДУКЦИИ И УПАКОВКИ:

Утилизация отходов при производстве и применении изделий из древесины производится в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.3684-21.

КОДЫ ПО КЛАССИФИКАТОРАМ:

ТН ВЭД ЕАЭС: 4409 10 180 0

ОКПД2 (ОК 034-2014): 16.10.21.110

СЕРВИСЫ:



Выполнение расчетов



Техническая консультация



Гарантии



Проектирование



Обучение



Комплексная доставка



Подбор подрядчика



Сопровождение монтажа



Поддержка при эксплуатации

