



Клеевая смесь для плит из минеральной ваты ТЕХНОНИКОЛЬ 110

Произведено согласно: спецификации производителя

Соответствует: ГОСТ Р 54358-2017



ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА:

Клеевая смесь для плит из минеральной/каменной ваты поставляется в виде сухой смеси связующих, минеральных наполнителей и модифицирующих добавок.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:

Применяется в системе теплоизоляции наружных стен зданий и сооружений с тонким штукатурным слоем «ТН-ФАСАД Профи».

Предназначена для приклеивания плит из минеральной/каменной ваты к основанию.

Содержимое мешка (25 кг) затворить чистой водой температурой 20-25°C около 5 л. Перемешать до получения однородной массы с помощью строительного миксера, затем выдержать 5 минут и перемешать снова.

Время пригодности к применению после затворения водой ~2,5 часа (при температуре 20 °C). Температура применения (воздуха, основания, материалов): от плюс 5 °C до плюс 25 °C. Работы рекомендуется выполнять непрерывным способом на одном участке поверхности. Рабочие поверхности с наветренной стороны защитить от ветра и дождя. При солнечной и очень теплой погоде обработанную поверхность закрыть до момента высыхания.

Расход 5,5 кг/м² при толщине слоя 3-4 мм сплошного нанесения.

При контурно-маячковом способе приклейки расход увеличивается в зависимости от кривизны основания и определяется опытным путем.



ОСОБЕННОСТИ И ПРЕИМУЩЕСТВА:

- водостойкость;
- морозостойкость;
- паропроницаемость;
- высокая адгезия.

ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРОДУКЦИИ:

Наименование показателя	Ед. изм.	Критерий	Значение	Метод испытания
Насыпная плотность	кг/м ³	1330-1550	1470	ГОСТ 8735-88
Растворная плотность	кг/м ³	1500-1700	1650	ГОСТ 5802-86
Прочность сцепления (адгезия) с бетоном через 28 суток	МПа	0,1 - 1,0	0,7	ГОСТ Р 58277-2018
Прочность на сжатие через 28 суток	МПа	4,5 - 13,0	7,7	ГОСТ 310.4-81
Предел прочности при изгибе через 28 суток	МПа	2,0 - 6,0	3,3	ГОСТ 310.4-81
Коэффициент паропроницаемости	мг/(м·ч·Па)	≥0,035	0,058	ГОСТ Р 54358-2017
Марка по морозостойкости	F	-	F75	ГОСТ Р 55412-2018, ГОСТ Р 58277-2018

ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ СОГЛАСНО:

- [Инструкция по монтажу системы ТН-ФАСАД Профи \(таджикский язык\)](#)
- [Инструкция по монтажу системы фасадной теплоизоляционной композиционной ТН-ФАСАД Профи](#)
- [Инструкция по обслуживанию и ремонту тонкослойного штукатурного фасада](#)

УСЛОВИЯ ТРАНСПОРТИРОВАНИЯ ТОВАРА (МАТЕРИАЛА):

Транспортирование и хранение плит производят в соответствии с требованиями ГОСТ Р 54359-2017.

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ ТОВАРА (МАТЕРИАЛА):

12 месяцев со дня производства в сухих помещениях в неповрежденной заводской упаковке при температуре от 5°C до +25°C.

ГАРАНТИЙНЫЙ СРОК ХРАНЕНИЯ ТОВАРА (МАТЕРИАЛА):

Гарантийный срок хранения – не более 12 месяцев с момента изготовления

КОДЫ ПО КЛАССИФИКАТОРАМ:

ТН ВЭД ЕАЭС: 3214 90 0009

ОКПД2 (ОК 034-2014): 23.64.10.110

СЕРВИСЫ:



Выполнение расчетов



Техническая консультация



Гарантии



Проектирование



Обучение



Комплексная доставка



Подбор подрядчика



Сопровождение монтажа



Поддержка при эксплуатации

