

Технический лист №6.16 Версия от 03.2014г.

Мастика кровельная и гидроизоляционная битумно-резиновая холодная AquaMast

ТУ 5775-064-72746455-2012

Описание продукции

Мастика битумно-резиновая кровельная и гидроизоляционная битумно-резиновая холодная AquaMast представляет собой готовый к применению многокомпонентный материал, состоящий из нефтяного битума, модифицированного дробленой резиной, технологических добавок, минеральных наполнителей и органического растворителя.

Область применения

Предназначена для устройства мастичной и ремонта всех видов кровель. После высыхания образует высокопрочное покрытие с широким диапазоном температур эксплуатации.

Расход для устройства мастичной кровли в 3 слоя – 3,3-4,3 кг/м².

Основные физико-механические характеристики



Наименование показателя	Ед. измерения	Значение	Метод испытания
Прочность сцепления с основанием, не менее: - с бетоном - с металлом	МПа	0,1 0,1	ГОСТ 26589-94
Условная прочность, не менее	МПа	0,2	- -
Относительное удлинение при разрыве, не менее	%	100	- -
Водопоглощение в течение 24ч, по массе, не более	%	2	- -
Массовая доля нелетучих веществ, в пределах	%	73-93	По ГОСТ Р 52487 (ИСО 3251:2008)
Теплостойкость, не ниже	°С	80	ГОСТ 26589-94
Условная вязкость, не ниже	с	10	ГОСТ 8420
Гибкость на брусе радиусом 5,0±0,2 мм при температуре -5 °С	-	трещин нет	ГОСТ 26589-94
Водонепроницаемость в течение 72 ч при давлении 0,001 МПа	-	выдерживает	- -
Жизнеспособность, не менее	ч	2	ТУ 5775-064-72746455-2012

Производство работ

Работы производить при температуре от -10°С до +40°С. При температуре ниже +5°С мастику необходимо предварительно выдержать при комнатной температуре не менее суток. Не применять вблизи источников открытого огня. Работы проводить в хорошо проветриваемых помещениях. Избегать попадания на кожу и в глаза. Не применять внутри жилых помещений. При попадании на кожу мастику необходимо смыть растворителем. Время высыхания мастики при стандартных условиях не более 24 ч.

Хранение

Хранить в сухом, защищенном от света месте при температуре от -20°С до +30°С.

Гарантийный срок хранения — 18 месяцев.

Упаковка

Металлические евроведра по 18 кг / 10 кг / 3,5 кг.