



Полиуретановая мастика LOGICROOF MAST-PU

Произведено согласно: договору № ЛР-1/2023 от 28.04.2023 г.

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА:

Полиуретановая мастика LOGICROOF MAST-PU - однокомпонентный полиуретановый состав для гидроизоляции сложных проходок и примыканий на кровлях из ПВХ-мембран. Обладает высокой адгезией к ПВХ мембранам ТЕХНОКОЛЬ. Применяется совместно с акселератором LOGICROOF MAST-AKS и праймером LOGICROOF MAST-PRIME.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:

Полиуретановая мастика LOGICROOF MAST-PU применяется для устройства узлов примыканий на плоских кровлях из ПВХ мембран к различным видам конструкций, выполненных из металла, дерева, бетона, камня и других материалов. Армируется с помощью геотекстиля плотностью 100 г/м². Применяется для устройства примыканий к трубам, парапетам, стенам, вентшактам, зенитным фонарям и т.д. Расход – 1 кг на 0,6-0,8 м². Также могут применяться для ремонта и устройства заплаток на ПВХ мембранах.



ОСОБЕННОСТИ И ПРЕИМУЩЕСТВА:

- высокая адгезия к полимерным мембранам;
- высокая устойчивость к УФ-излучению;
- может наноситься при отрицательных температурах;
- может использоваться для ремонта ПВХ мембран.

ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРОДУКЦИИ:

Наименование показателя	Ед. изм.	Критерий	Значение	Метод испытания
Вязкость по Брукфильду (+21°C ±2°C)	МПа·с	±1000	4000	по спецификации изготовителя
Сухой остаток	%	не менее	95	по спецификации изготовителя
Жизнеспособность мастики LOGICROOF MAST-PU в массе с добавлением 5% Logicroof MAST-AKS (t °C от 0 до +35)	ч	±1	2	по спецификации изготовителя
Время образования поверхностной пленки, отсутствие подлипа (5% Logicroof MAST-AKS, t °C от 0 до +35)	ч	±1,75	5.25	по спецификации изготовителя
Время отверждения покрытия (5% Logicroof MAST-AKS, t °C от 0 до +35)	ч	±11,5	16.5	по спецификации изготовителя
Время полной полимеризации покрытия (5% Logicroof MAST-AKS, t °C от 0 до +35)	сутки	±1	4	по спецификации изготовителя
Жизнеспособность мастики LOGICROOF MAST-PU в массе с добавлением 10% Logicroof MAST-AKS (t °C от 0 до +35)	ч	±1,75	3.25	по спецификации изготовителя
Время образования поверхностной пленки, отсутствие подлипа (10% Logicroof MAST-AKS, t °C от 0 до +35)	ч	±9,5	14.5	по спецификации изготовителя
Время отверждения покрытия (10% Logicroof MAST-AKS, t °C от 0 до +35)	сутки	±3	4	по спецификации изготовителя
Время полной полимеризации покрытия (10% Logicroof MAST-AKS, t °C от 0 до +35)	сутки	±4	10	по спецификации изготовителя

ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ СОГЛАСНО:

- Полиуретановая мастика LOGICROOF MAST-PU Инструкция по нанесению при организации сложных примыканий на кровлях из полимерных мембран ТЕХНОКОЛЬ

УСЛОВИЯ ТРАНСПОРТИРОВАНИЯ ТОВАРА (МАТЕРИАЛА):

Полиуретановая мастика LOGICROOF MAST-PU транспортируют всеми видами транспорта в крытых транспортных средствах в соответствии с Правилами перевозки грузов, действующими на транспорте данного вида.

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ ТОВАРА (МАТЕРИАЛА):

Хранить в неповрежденной оригинальной упаковке в сухом, защищенном от света и влаги месте, на удалении от источников тепла, искр, пламени и прямых солнечных лучей, при температуре от +5°C до +25°C. Избегать контакта с водой.

ГАРАНТИЙНЫЙ СРОК ХРАНЕНИЯ ТОВАРА (МАТЕРИАЛА):

Гарантийный срок хранения — 12 месяцев.

СВЕДЕНИЯ ОБ УПАКОВКЕ:

LOGICROOF MAST-PU - металлические вёдра массой 7 кг

КОДЫ ПО КЛАССИФИКАТОРАМ:

ТН ВЭД ЕАЭС: 3214 10 100 0

ОКПД2 (ОК 034-2014): 20.30.22.180

КСР: 20.30.22.180.59.1.14.05-0054-000

СЕРВИСЫ:



Выполнение
расчетов



Техническая
консультация



Гарантии



Проектирование



Обучение



Комплексная
доставка



Подбор
подрядчика



Сопровождение
монтажа



Поддержка при
эксплуатации

